

## مقایسه مدل‌های داده‌های طولی در انساط آبی سه کامپوزیت متداول

**نیمیم و هابی:** دانشجوی دکترای آمار زیستی، دانشکده علوم پزشکی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران. nasim\_vahabi@yahoo.com

**\*دکتر مسعود صالحی:** استادیار و متخصص آمار زیستی، عضو مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران (\*نویسنده مسئول). salehi74@yahoo.com

**دکتر فرید زایری:** دانشیار و متخصص آمار زیستی، عضو مرکز تحقیقات پروتومیکس، دانشکده پیرا پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. fzayeri@yahoo.com

**دکتر حسن ترابزاده:** دانشیار و متخصص آموزشی ترمیمی، عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. salehi74@yahoo.com

**کاظم ناصری نژاد:** دانشجوی دکترای آمار زیستی، گروه آمار زیستی، دانشگاه اراسموس، روتردام، هلند. k.nasserrinejad@erasmusmc.nl  
سارا رزم آور: عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. salehi74@yahoo.com

تاریخ پذیرش: ۹۱/۱۱/۱۷ تاریخ دریافت: ۹۱/۹/۱۲

### چکیده

**زمینه و هدف:** مطالعه طولی کاربرد فراوانی در علوم پزشکی و اجتماعی دارد. با توجه به انجام اندازه گیری‌های مکرر در این گونه مطالعات، شرط استقلال بین مشاهدات برقرار نبوده و لذا باید مدل‌های مناسب انتخاب شوند. در این مطالعه کاربرد مدل‌های حاشیه‌ای و انتقال برای تحلیل داده‌های طولی مربوط به انساط آبی کامپوزیت‌ها، نشان داده می‌شود.

**رووش کار:** در این مطالعه طولی داده‌های مربوط به سه نوع کامپوزیت مختلف (Kalore P90 و z250 و z250) استفاده شده است. این کامپوزیت‌ها به مدت ۳ ماه در دو محیط آب و بzac دهان قرار گرفته و انساط آبی آن‌ها ۱۸ بار در فواصل زمانی معین بر روی ۵۴۰ نمونه اندازه گیری شد. تحلیل آماری داده‌ها با استفاده از مدل‌های حاشیه‌ای و انتقال و با برنامه نویسی در محیط نرم افزار R انجام شده است.

**یافته‌ها:** نتایج بررسی نشان دهنده آن بود که در مدل حاشیه‌ای تنها اثر نوع کامپوزیت‌ها بر انساط آبی معنادار بود ( $p=0.025$  و  $p=0.045$  و در مدل انتقال، اختلاف آماری معنی‌دار بین کامپوزیت‌ها ( $p=0.001$  و  $p=0.037$ ) و همچنین محیط نگهداری ( $p=0.046$ ) بر انساط آبی وجود داشت.

**نتیجه گیری:** نتایج نشان دهنده آن است که استفاده از روش انتقال می‌تواند جایگزین مناسبی برای روش‌های متداول تحلیل داده‌های طولی باشد. همچنین با توجه به معنادار بودن اثر نوع کامپوزیت بر انساط آبی در دو مدل، بهتر است که از کامپوزیت‌های مناسب تر که در طول زمان افزایش حجم کمتری می‌یابند (مانند z250) برای ترمیم دندان‌ها استفاده شود.

**کلیدواژه‌ها:** مطالعه طولی، مدل حاشیه‌ای، مدل انتقال، مدل چندسطوحی، انساط آبی.

### مقدمه

که بر روی این داده‌ها انجام می‌شود، مطالعات طولی نامیده می‌شود. در مطالعات طولی برخلاف مطالعات مقطعی، علاوه بر بررسی اثر مداخله‌ها و متغیرهای کمکی، می‌توان اثر زمان و اثر متقابل زمان-مداخله را نیز مورد بررسی قرار داد (۱).

با مروری بر مقالات کاربردی منتشر شده در سال‌های دور، به سادگی می‌توان مشاهده کرد که محققین برای تحلیل داده‌های پاسخ ترتیبی و بررسی ارتباط بین آن‌ها با متغیرهای مستقل یا عوامل خطر از آزمون‌های آماری بیشتر از مدل‌بندي آماری استفاده کرده‌اند. در برخی موارد نیز این پاسخ‌های ترتیبی به پاسخ‌های

در بسیاری از تحقیقات علوم پزشکی برای بررسی اثربخشی درمان‌ها و همچنین روند بیماری‌ها لازم است که پاسخ مورد نظر به طور مکرر اندازه گیری شود. موقعیت‌هایی (Occurrences) که اندازه گیری‌های مکرر در آن‌ها انجام می‌شود، لزوماً نقاط زمانی نیستند و ممکن است تکرار بر اساس موقعیت‌های مکانی باشد. به عنوان مثال در مطالعات گوش و حلق و بینی، داده‌های مربوط به دو گوش هر فرد را می‌توان اندازه گیری مکرر با دو تکرار در نظر گرفت. داده‌های مکرری که تکرار پاسخ در آن‌ها در نقاط زمانی اتفاق می‌افتد، داده‌های طولی و مطالعاتی

raig با پایه رزینی مختلف برای بررسی انبساط آبی آن‌ها و انتخاب بهترین کامپوزیت، نشان داده شده است.

تخرب دندان از شایع‌ترین علل مراجعه بیماران به مراکز دندانپزشکی است که به دلیل پوسیدگی دندان، نقاچیس مادرزادی و ضربه و یا سایر عوامل رخ می‌دهد. با توجه به درگیرشدن مینا و عاج دندان تخرب شده کارآیی و زیبایی دندان به خطر افتاده و در نهایت احتمال از دست رفتن دندان وجود دارد (۱۰-۱۲). برای جلوگیری از ورود باکتری و افزایش ناحیه تخرب، استفاده از مواد خاصی همچون آمالگام (Amalgam) و کامپوزیت (Composite) تدبیر موثری هستند که امروزه در مراکز دندانپزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند (۱۳-۱۵). سه کامپوزیت رایج برای ترمیم و پرکردن دندان تخرب شده کامپوزیت‌های Z250، P90، Kalore هستند که همنگ دندان بوده و از جنس پلیمر می‌باشند. با توجه به رخداد انبساط آبی در کامپوزیت‌ها در موقعی که افزایش حجم کامپوزیت بیش از مقدار مورد انتظار باشد تطابق ماده ترمیمی با دندان به خطر می‌افتد که در نهایت ممکن است منجر به ترک در نسج دندان و شکسته شدن دیواره‌های آن گردد (۱۶-۲۰).

### روش کار

**داده‌های پژوهش:** داده‌های مطالعه طولی حاضر، برگرفته از پژوهش انجام شده در مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی است. بدین منظور با استفاده از سه کامپوزیت (Z250، P90 و Kalore) ۱۰ نمونه استوانه‌ای شکل با ابعاد  $4 \times 6$  میلی متر (قطر ۴ میلی متر و طول ۶ میلی متر) از هر یک از کامپوزیت‌های ساخته شده در دو محیط آب مقطر و بزاق طبیعی دهان به مدت ۳ ماه قرار گرفت و طول این استوانه‌ها ۱۸ بار پس از آماده سازی اندازه‌گیری شده و در سه گروه انبساط آبی کم، متوسط و زیاد دسته بندی شدند. برای هر حالت (محیط- کامپوزیت) ۵ نمونه در نظر گرفته شده است (در کل ۵۴۰ اندازه‌گیری) و برای افزایش

دیگری (مثلاً دو حالتی) تغییر یافته و سپس با کمک مدل‌های موجود مورد بررسی قرار می‌گرفتند (۲). ودربرن در سال ۱۹۷۴ معادلات برآورده شبه درست نمایی را برای خانواده نمایی معرفی کرد (۳) و پس از آن لیانگ و زگر در سال ۱۹۸۶، روش معادلات برآورده تعمیم یافته یا معادلات برآورده تعمیم یافته مرتبه اول را برای تحلیل داده‌های هم بسته پیشنهاد کردند که این روش نیز گسترش رویکرد شبه درست نمایی برای داده‌های هم بسته است (۴). در سال ۱۹۹۰، ژائو و پرنتیس در روش معادلات برآورده تعمیم یافته مرتبه دوم را معرفی کردند (۵). پس از آن در سال ۱۹۹۴ لیپیشیتز و همکاران روش معادلات برآورده تعمیم یافته را به داده‌های ترتیبی گسترش دادند (۶). اگرستی در سال ۱۹۹۷، داده‌های چند متغیره طولی دو حالتی را مدل‌بندی کرد (۷). سپس هال و سورینی در سال ۱۹۹۸، روش برآورده همزمان پارامترهای رگرسیونی و همبستگی و مقیاس را پیشنهاد کردند که به این روش EGEE گفته می‌شود (۸).

در داده‌های پیشین، روش‌های مبتنی بر مدل انتقال شرطی (مارکوف) به خصوص در پاسخ‌های دو حالتی مورد بحث قرار گرفتند. به عنوان مثال، کورن و وايتمور در سال ۱۹۷۹ واسترن و کوی در سال ۱۹۸۴ پاسخ‌های هم بسته دو حالتی را با مدل‌های انتقال مورد تحریه و تحلیل قرار دادند (۹). بعدها دیگل و همکاران مدل انتقال برای داده‌های رسته‌ای همبسته را تشریح کردند (۱۰). با توجه به ساختار سلسیله مراتبی داده‌ها در مطالعات طولی و در نتیجه وجود همبستگی بین مشاهدات، به طور کلی سه گروه از مدل‌ها با عنوان مدل انتقال (Transition Model)، مدل حاشیه‌ای (Marginal Model) و مدل با اثرات تصادفی (Random Effects Model) برای بررسی داده‌های طولی مناسب هستند.

با توجه به اهمیت سلامت دندان و یافتن بهترین رویکرد برای ترمیم دندان تخرب شده، در مطالعه حاضر، کاربرد مدل‌های طولی بر روی داده‌های آزمایشگاهی مربوط به سه نوع کامپوزیت

مدل های خطی تعمیم یافته، اگر مشاهدات گذشته واحد را با:

$$H_{ij} = \{y_{i1}, y_{i2}, \dots, y_{i(j-1)}\}$$

امید شرطی مشاهده آم را با:

$$\mu_{ij}^c = E(Y_{ij} | H_{ij})$$

و واریانس شرطی آن را با:

$$v_{ij}^c = Var(Y_{ij} | H_{ij})$$

نشان دهیم، یک مدل انتقال با سه فرض اساسی مشخص می شود به طوری که  $(Y_{ij} | H_{ij})$  از توزیعی از خانواده توزیع های نمایی پیروی می کند، یعنی:

$$f(Y_{ij} | H_{ij}) = \exp\left\{\frac{y_{ij}\theta_{ij} - b(\theta_{ij})}{\varphi} + c(y_{ij}, \varphi)\right\}$$

$$h(\mu_{ij}^c) = x'_{ij}\beta + \sum_{r=1}^s f_r(H_{ij}; \alpha)$$

$$v_{ij}^c = \varphi v(\mu_{ij}^c)$$

که در این جا نیز  $h$  و  $v$  توابعی مشخص هستند و  $\alpha$  برداری از پارامترها است. رایج ترین مدل مورد استفاده در مدل های انتقال استفاده از زنجیره مارکوف است، که در آن ها پاسخ فعلی  $y_{ij}$  به شرط  $H_{ij}$  تنها به  $q$  پاسخ پیش از خود وابسته است (۲۳). از عدد  $q$  تحت عنوان مرتبه مدل یاد می شود. به عنوان مثال در یک مدل انتقال مرتبه اول داریم:

$$h(\mu_{ij}^c) = h(E(Y_{ij} | Y_{i(j-1)})) = x'_{ij}\beta + \alpha(Y_{i(j-1)} - x'_{i(j-1)}\beta)$$

مدل چندسطحی: در مطالعات طولی می توان داده های سلسله مراتبی را با دو سطح در نظر گرفت به طوری که زمان های تکرار اندازه گیری، واحدهای سطح اول و افراد، واحدهای سطح دوم را تشکیل می دهند. بنابراین می توان از یک مدل چندسطحی (دو سطحی) برای بررسی داده های طولی استفاده کرد.

دقت در هر مرحله اندازه گیری، دو بار از هر واحد آزمایشی اندازه گیری شد.

مدل حاشیه ای: ویژگی اصلی مدل های حاشیه ای آن است که در آن ها به مدل بنده متغیر پاسخ بر روی متغیرهای کمکی، جدای از ساختار همبستگی درون واحدی پرداخته می شود (۲۱). یک مدل حاشیه ای با سه فرض اساسی مشخص می شود: اول، میانگین حاشیه ای پاسخ،  $E(Y_{ij}) = \mu_{ij}$  کمکی  $x_{ij}$  وابسته است؛ یعنی:

$$h(\mu_{ij}) = x'_{ij}\beta$$

$$j = 1, 2, \dots, n_i \quad i = 1, 2, \dots, m$$

که در آن  $h$  تابعی مشخص مثل لگاریتم یا لوچیت است. دوم، واریانس حاشیه ای خود تابعی از میانگین حاشیه ای و پارامتر مقیاس  $\varphi$  است؛ یعنی:

$$Var(Y_{ij}) = \varphi v(\mu_{ij})$$

که در آن  $v$  تابعی مشخص و  $\varphi$  پارامتری است که خود در برخی موارد نیاز به برآورد دارد و سوم، همبستگی بین  $y_{ij}$  و  $y_{ik}$  تابعی از میانگین های حاشیه ای و شاید پارامترهای دیگری چون  $\alpha$  باشد:

$$Corr(y_{ij}, y_{ik}) = \rho(y_{ij}, y_{ik}; \alpha)$$

برآورد پارامترها در مدل های حاشیه ای از طریق حل معادلات شبه-امتیاز که معادلات برآوردی تعمیم یافته نامیده می شود، به صورت زیر حاصل می شوند:

$$S_\beta(\beta, \alpha) = \sum_{i=1}^m \left( \frac{\partial \mu_i}{\partial \beta} \right) Var(Y_i - \mu) = 0$$

مدل انتقال (مارکوف): مدل انتقال، بسط مدل های خطی تعمیم یافته برای توصیف توزیع شرطی بر روی هر پاسخ  $y_{ij}$  به عنوان تابعی معلوم از متغیرهای پاسخ قبلی  $y_{ij-1}, y_{ij-2}, \dots, y_{i1}, y_{i2}$  می باشد. مدل های انتقال یا مدل های مارکوف، مساله همبستگی موجود بین پاسخ های هر واحد نمونه را با مدل بنده پاسخ در زمان حال به شرط پاسخ در زمان های گذشته مورد توجه قرار می دهند (۲۲). به زبان رایج در

### یافته‌ها

توصیف داده‌ها: در این مطالعه طولی میانگین ( $\pm$  انحراف معیار) انبساط آبی برابر با  $5/97 \pm 0/23$  بود. در جدول ۱ میانگین و انحراف معیار انبساط آبی هر کامپوزیت به تفکیک محیط نگهداری (آب و بzac دهان) و در جدول ۲ توزیع فراوانی انبساط آبی هر کامپوزیت به تفکیک محیط نگهداری گزارش شده است.

برازش مدل حاشیه‌ای: مدل حاشیه‌ای در نظر گرفته شده برای تحلیل داده‌های انبساط آبی کامپوزیت‌ها به صورت زیر بوده و نتایج حاصل از برازش این مدل در جدول ۳ گزارش شده است.

$$\text{Logit}(Y_{ikt}) = \theta_k + \beta_1 \text{Time} + \beta_2 Z250 + \beta_3 Kalore + \beta_4 Water$$

$$i = 1, 2, \dots, 30, t = 1, 2, \dots, 18, k = 1, 2$$

با توجه به نتایج حاصل از برازش مدل حاشیه‌ای، شواهدی دال بر معنی‌داری اثر زمان بر انبساط آبی کامپوزیتها وجود ندارد ( $p=0.182$ ).

در مدل چندسطحی فرض بر این است که  $i$  فرد یکسان در طول زمان ( $t$ ) و به تعداد  $n_i$  بار ( $t = 1, 2, \dots, n_i$ ) مورد اندازه گیری قرار گرفته اند. بنابراین  $y_{ti}$  نشان دهنده مقدار اندازه گیری شده به ازای فرد  $i$  در زمان  $t$  بوده و مدل آمیخته خطی چندسطحی به صورت زیر می‌باشد:

$$y_{ti} = [\beta_0 + \beta_{01} x_i + \beta_{10} z_{ti} + \beta_{20} t + \beta_{11} x_i z_{ti} + \beta_{21} x_i t + [u_i + u_{1i} z_{ti} + u_{2i} t + e_{ti}]]$$

که در آن  $\beta_{01}, \beta_{10}, \beta_{20}, \beta_{11}$  و  $\beta_{21}$  ضرایب رگرسیونی،  $x_i$  و  $z_{ti}$  متغیرهای کمکی سطوح اول و دوم،  $u_i$  و  $u_{1i}$  و  $u_{2i}$  بخش تصادفی مدل بوده و همان طور که مشاهده می‌شود مدل آمیخته فوق شامل دو بخش ثابت و تصادفی است (۲۲ و ۲۳). برای توصیف و مدل بندی داده‌ها و مقایسه انبساط آبی کامپوزیت‌ها از نرم افزار R استفاده شده است. مقادیر احتمال کمتر از  $0/05$  ( $p=0.05$ ) به عنوان معنادار آماری در نظر گرفته شده‌اند.

جدول ۱- میانگین و انحراف معیار (برحسب میلی متر) انبساط آبی کامپوزیت‌ها به تفکیک دو محیط آب مقطر و بzac طبیعی.

محیط نگهداری			
آب مقطر	بzac طبیعی		نوع کامپوزیت
$0/094 \pm 0/97$	$0/130 \pm 0/95$	Z250	
$0/269 \pm 0/99$	$0/214 \pm 0/98$	P90	
$0/140 \pm 0/97$	$0/211 \pm 0/98$	Kalore	

جدول ۲- توزیع انبساط آبی کامپوزیت‌ها در دو محیط آب مقطر و بzac طبیعی.

نوع کامپوزیت	میزان انبساط آبی	محیط نگهداری			نوع کامپوزیت
		آب مقطر	بzac طبیعی	کل	
انبساط کم	Z250	%۵۴	%۱۶	%۳۸	انبساط کم
انبساط متوسط		%۳۹	%۲۸	%۱۱	انبساط متوسط
انبساط زیاد		%۸	%۶	%۲	انبساط زیاد
کل		%۱۰۰	%۵۰	%۵۰	کل
انبساط کم	P90	%۱۵	%۹	%۶	انبساط کم
انبساط متوسط		%۲۲	%۱۶	%۶	انبساط متوسط
انبساط زیاد		%۶۲	%۲۴	%۳۸	انبساط زیاد
کل		%۱۰۰	%۵۰	%۵۰	کل
انبساط کم	Kalore	۵۵	%۱۸	%۱۳	انبساط کم
انبساط متوسط		۷۰	%۲۱	%۱۸	انبساط متوسط
انبساط زیاد		۵۵	%۱۲	%۱۹	انبساط زیاد
کل		%۱۰۰	%۵۰	%۵۰	کل

جدول ۳- نتایج برآش مدل حاشیه ای به داده های انبساط آبی کامپوزیت ها.

متغیر	زمان	---	طبقه مرجع	طبقه مرجع	مقدار احتمال	نسبت بخت ها
عرض از مبدأ ۱			Z250	2/۵۸۱	1/۱۵۳	0/۰۲۵
عرض از مبدأ ۲			Kalore	2/۴۲۳	1/۲۰۸	0/۰۴۵
نوع کامپوزیت		P90		طبقه مرجع		5/۵۰۱
محیط نگهداری		آب مقطر		2/۰۱۰	1/۲۴۶	---
بzac طبیعی		بzac طبیعی		7/۴۶۳	0/۰۸۶	---
زمان		---		0/۹۶۳	0/۱۸۲	0/۰۲۸

جدول ۴- نتایج برآش مدل انتقال به داده های انبساط آبی کامپوزیت ها.

متغیر	زمان	$\alpha_2$	$\alpha_1$	طبقه مرجع	مقدار احتمال	نسبت بخت ها
عرض از مبدأ ۱				-5/۶۸۷	0/۵۰۰	---
عرض از مبدأ ۲				-1/۵۳۴	0/۴۰۸	---
نوع کامپوزیت		P90		Z250	<0/۰۰۱	0/۲۶۷
محیط نگهداری		بzac طبیعی		Kalore	0/۰۳۷	0/۵۴۰
زمان		---		طبقه مرجع	0/۰۴۶	1/۶۱۱
$\alpha_1$		---		آب مقطر	0/۰۴۳	1/۰۴۴
$\alpha_2$		---		بzac طبیعی	-۳/۸۹۶	0/۰۲۰
		---		طبقه مرجع	-۳/۲۲۹	<0/۰۰۱

معنی که، اختلاف بین کامپوزیت های Z250 و P90 معنی دار بوده ( $p<0.001$ ) و اختلاف بین کامپوزیت های Kalore و P90 نیز معنی دار بوده است ( $p=0.037$ ). به علاوه محیط نگهداری کامپوزیت اثر آماری معنی داری بر انبساط آبی داشته ( $p=0.046$ ) و  $\alpha'$  به عنوان یک متغیر همراه در مدل، اثر آماری معنی داری بر انبساط آبی دارد ( $p<0.001$ ). در حقیقت معنی دار شدن  $\alpha'$  بیانگر این است که وضعیت متغیر پاسخ در گام قبل باید در مدل آماری حضور داشته باشد و خود مبین این موضوع است که مدل انتقال به عنوان یک مدل آماری که از متغیرهای تاخیری استفاده می کند، مناسب است.

برازش مدل چندسطحی: مدل چندسطحی در نظر گرفته شده برای تحلیل داده های انبساط آبی کامپوزیت ها به صورت زیر بوده و نتایج حاصل از برازش این مدل در جدول ۵ گزارش شده است.

نوع کامپوزیت اثر آماری معنی داری بر انبساط آبی دارد، بدین معنی که، اختلاف بین کامپوزیت های P90 و Z250 معنی دار بوده ( $p=0.025$ ) و اختلاف بین کامپوزیت های Kalore و P90 نیز معنی دار بوده است ( $p=0.045$ ). به علاوه، محیط نگهداری کامپوزیت اثر آماری معنی داری بر انبساط آبی نداشت ( $p=0.086$ ).

برازش مدل انتقال: مدل انتقال در نظر گرفته شده برای تحلیل داده های انبساط آبی کامپوزیت ها به صورت زیر بوده و نتایج حاصل از برازش این مدل در جدول ۴ گزارش شده است.

$$\text{Logit}(Y_{itk}) = \theta_k - [\beta_1 \text{Time} + \beta_2 Z250 + \beta_3 Kalore + \beta_4 Water + \alpha' Y_{i,t-1}]$$

$$i = 1, 2, \dots, 30, t = 1, 2, \dots, 18, k = 1, 2$$

با توجه به نتایج حاصل از برازش مدل انتقال، شواهدی دال بر معنی داری اثر زمان بر انبساط آبی وجود ندارد ( $p=0.102$ ). نوع کامپوزیت اثر آماری معنی داری بر انبساط آبی دارد، بدین

جدول ۵- نتایج برآش مدل چندسطوحی به داده‌های انبساط آبی کامپوزیت‌ها.

مولفه‌های مدل	برآورد	خطای معیار	مقدار احتمال
عرض از مبدا	۵/۹۶۲۵	۰/۰۱۵۶۹	<۰/۰۰۱
زمان	۰/۰۰۱۲	۰/۰۰۰۶	<۰/۰۰۱
کامپوزیت	۰/۰۰۶۱	۰/۰۰۲۸۳	۰/۰۳۲
محیط نگهداری	۰/۰۰۵۸	۰/۰۰۷۸۴	۰/۰۴۵۶
خطای مدل	۰/۰۰۵۹	۰/۰۰۰۱۹	<۰/۰۰۱
اثر تصادفی عرض از مبدا	۰/۰۲۱۳	۰/۰۰۲۹۳	<۰/۰۰۱
اثر تصادفی زمان	۰/۰۰۰۲	۰/۰۰۰۸	۰/۰۲۷

نشان داده شده است، در حالی که در مطالعه حاضر، اثر محیط‌های نگهداری مختلف بر روی انبساط آبی تنها در مدل انتقال معنادار شده است (۱۱). زایری و همکاران در مطالعه خود به این نتیجه رسیدند که محیط نگهداری اثر معناداری بر روی انبساط آبی کامپوزیت‌ها ندارد (۲۴). گرچه موزانج و همکاران با بررسی دو ماهه کامپوزیت‌ها در دو محیط آب مقطر و بzac مصنوعی به این نتیجه رسیدند که میزان افزایش وزن کامپوزیت‌ها در محیط بzac مصنوعی به طور معناداری بالاتر از آب مقطر است (۲۵). در این مطالعه کامپوزیت Z250 دارای کمترین انبساط آبی و کامپوزیت P90 دارای بیشترین انبساط آبی بود و می‌توان نتیجه گرفت که کامپوزیت Z250 مرغوب‌تر و مناسب‌تر از کامپوزیت‌های دیگر است. برخی مطالعات روی کامپوزیت P90 نتایج مشابهی را گزارش کرده‌اند. به عنوان مثال در مطالعه زایری و همکاران نیز نتایج مشابهی در رابطه با هر دو کامپوزیت Z250 و P90 به دست آمده است (۲۴).

در نهایت در رابطه با مقایسه مدل‌های بررسی شده در مطالعه حاضر، با توجه به جداول ۳ تا ۵ و مقادیر خطای معیار گزارش شده برای ضرایب برآورد شده در هر یک از مدل‌ها، می‌توان گفت که مدل چند‌سطوحی دقیق‌تر از مدل‌های انتقال و حاشیه‌ای عمل کرده است. گرچه انتخاب مدل مناسب برای تحلیل داده‌های طولی کاملاً به هدف مطالعه و نوع داده‌ها مربوط بوده و به همین دلیل استفاده از معیار اطلاع آکائیکه (Akaike's Information Criterion) جهت بررسی نیکوبی برآش مدل‌ها و مقایسه آن‌ها مناسب نیست.

$$y_{ti} = [\beta_0 + \beta_1 Time + \beta_2 Composite \\ + \beta_3 Environment] \\ + [u_{0i} + u_{1i} \cdot t_i]$$

$$i = 1, 2, \dots, 30, t = 1, 2, \dots, 18$$

با توجه به نتایج حاصل از برآش مدل چندسطوحی، نوع کامپوزیت اثر آماری معنی‌داری بر انبساط آبی داشت ( $p=0.032$ ) و اثر ثابت زمان نیز معنادار بوده به این معنا که انبساط آبی کامپوزیت‌ها در زمان‌های مختلف، متفاوت بوده است ( $p<0.001$ ). به علاوه شواهدی دال بر معناداری اثر محیط نگهداری بر انبساط آبی وجود نداشت ( $p=0.456$ ).

در نهایت مولفه‌های تصادفی مربوط به عرض از مبدا ( $p<0.001$ ) و زمان نیز ( $p=0.027$ ) معنادار بودند که نشان دهنده حضور عوامل دیگری می‌باشد که بر روی انبساط آبی کامپوزیت‌ها موثر هستند و در مدل حضور ندارند. به علاوه معنادار شدن اثر تصادفی زمان یا شبیه مدل نشان دهنده آن است که سرعت تغییرات کامپوزیت‌های مختلف و انبساط آبی آنها در طول زمان متفاوت بوده است.

## بحث و نتیجه گیری

در مطالعه مشابهی که توسط رزم آور انجام شده است، اختلاف آماری معنی‌داری بین نوع کامپوزیت‌ها مشاهده نشده است (۱۱). در حالی که در مطالعه حاضر، در هر سه مدل حاشیه‌ای، انتقال و چندسطوحی، اختلاف آماری معنی‌داری در انبساط آبی انواع کامپوزیت‌ها مشاهده شده است. همچنین در مطالعه رزم آور میزان انبساط آبی در محیط‌های مختلف نگهداری معنی‌دار

hygroscopic expansion of resin based restorative materials on artificial gap reduction. *J Adhes Dent.* 2002; 4(1):61-71.

11. Razm Avar S. Determining the expansion of low shrinkage composites in water environment [PhD thesis]. Shahid Beheshti University of Medical Sciences. 2010.

12. Ruttermann S, Kruger S, Raab W, Janda R. Polymerization shrinkage and hygroscopic expansion of contemporary posterior resin-based filling materials-a comparative study. *J Dent.* 2007; 35(10):806-13.

13. Mc Cullock A, Smith B. In vitro studies of cuspal movement produced by adhesive restorative materials. *BDJ.* 1986; 161(11):405-9.

14. Meredith N, Setchell D. In vitro measurement of cuspal strain and displacement in composite restored teeth. *J Dent.* 1997; 25(3-4):331-7.

15. Pearson G, Hegarty S. Cusp movement in molar teeth using dentine adhesives and composite filling materials. *Biomaterials* 1987;8(6):473-6.

16. Douglas A, Terry Karl F, Leinfelder Markus B. A comparison of advanced resin monomer technologies. *Dentistry Today.* 2009; 28(7):122-3.

17. Kaga S, Fusejima F, Kumagai T. Polymerization shrinkage ratio of various resin composites. Abstract 2441-IADR 2009 Miami, USA.

18. Schneider L, Cavalcante L, Silikas N. Shrinkage stresses generated during resin composite applications: A Review. *J Dent Biomech.* 2010 (1):1-14.

19. Oyasaed H, Ruyter I. Water sorption and filler characteristics of composites for use in posterior teeth. *JDR.* 1986; 65(11):1315-18.

20. Bowen R, Rapson J, Dickson G. Hardening shrinkage and hygroscopic expansion of composite resins. *JDR.* 1982; 61(5):654-58.

21. Carrière I, Bouyer J. Choosing marginal or random-effects models for longitudinal binary responses: application

## تقدیر و تشکر

این مقاله حاصل بخشی از طرح تحقیقاتی تحت عنوان: «به کارگیری مدل انتقال برای تحلیل پاسخ‌های طولی پیوسته» مصوب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران در سال ۱۳۹۱ با کد ۹۰۰۴-۱۵۷۹۵ می‌باشد که با حمایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران اجرا شده است.

## منابع

1. Diggle PJ, Liang KY, Zeger SL. Analysis of longitudinal data. London: Oxford University Press, 2000.
2. Molenberghs G, Verbeke G. Models for discrete longitudinal data. New York: Springer, 2005.
3. Wedderburn RWM. Quasi-likelihood functions, generalized linear models and the Gaussian method. *Biometrika.* 1974; 61:439-47.
4. Liang KY, Zeger SL. Longitudinal data analysis using generalized linear models. *Biometrika.* 1986; 73:13-22.
5. Zhao LP, Prentice RL. Correlated binary regression using a quadratic exponential model. *Biometrika.* 1990; 77:642-48.
6. Lipsitz SR, Kim K, Zhao L. Analysis of repeated categorical data using generalized estimating equations. *Stat Med.* 1994; 13:1149-63.
7. Agresti A. Modeling ordered categorical data: Recent advances and future challenges. *Stat Med.* 1999; 18:2191-207.
8. Hall DB, Severini TA. Extended Generalized Estimating Equations for Clustered Data. *JASA.* 1998; 93:1365-75.
9. Shoptaw S, Nie K, Liu J, Belin TR. Markov transition models for binary repeated measures with ignorable and nonignorable missing values. *Stat Methods Med Res.* 2007; 16:347-64.
10. Huang C, Kei L, Wei S, Cheung G, Tay F, Pashley D. The influence of

to self-reported disability among older persons. BMC Med Res Methodol. 2002; 2:15.

22. Diggle PJ, Heagerty P, Liang KY, Zeger SL. Analysis of Longitudinal Data. New York: Oxford University Press, 2002.

23. Lindsey JK. Models for repeated measurements. New York: Oxford University Press, 1999.

24. Zayeri F, Razmavar S, Naserinejad K, Akbarzadeh-Baghban A, Torabzadeh H, Salehi M. Experimental comparison of hygroscopic expansion in three different composite resins. JIDA. 2012; 24:47-55.

25. Musanje L, Shu M, Darvel BW. Water sorption and mechanical behavior of cosmetic direct restorative materials in artificial saliva. Dent Mater J. 2001; 17:394-401.

## Comparison of longitudinal data models for hygroscopic expansion of three common composites

**Nasim Vahabi**, PhD Student of Biostatistics, School of Medical Sciences, Modares University, Tehran, Iran.  
nasim\_vahabi@yahoo.com

\***Masoud Salehi**, PhD. Assistant Professor of Biostatistics, Member of Health Management and economics Research Center, Department of Statistics and Mathematics, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran (\*Corresponding author). salehi74@yahoo.com

**Farid Zayeri**, Associate Professor of Biostatistics, Department of Biostatistics, Member of Proteomics Research Center, School of Paramedical Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. Fzayeri@yahoo.com

**Hassan Torabzadeh**, Associate Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. salehi74@yahoo.com

**Kazem Nasserinejad**, PhD Student of Biostatistics, Department of Biostatistics, Erasmus MC, Rotterdam, Netherlands. k.nasserinejad@erasmusmc.nl

**Sara Razmavar**, MD in Operative Dentistry, Member of Iranian Center for Dental Research, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. salehi74@yahoo.com

### Abstract

**Background:** Longitudinal studies are widely used in medical and social sciences. According to repeated measurements in these studies, independence assumption is not observed and therefore suitable models should be selected. In this study, application of marginal and transition models for analyzing the longitudinal data related to hygroscopic expansion of composite is shown.

**Methods:** In this longitudinal study, laboratory data from three common composites (Z25, P90, Kalore) is used. These composites were kept in two different environments (distilled water and natural mouth saliva) for three months and their cylinder length was measured 18 times after preparation of 540 samples. Statistical analysis was done using marginal and transition model and programming with R software.

**Results:** Results show that in marginal model, composite effect was significant ( $p=0.025$ ,  $p=0.045$ ) and in transition model, both composite ( $p<0.001$ ,  $p=0.037$ ) and environment ( $p=0.046$ ) were significant.

**Conclusions:** Results show that transitional model can be a good alternative to common methods of analyzing longitudinal data. As composite was significant in both models, it is better to use suited composites which have lower hygroscopic expansion during the time (like 250 ).

**Keywords:** Longitudinal study, Marginal model, Transition model, Multilevel model, Hygroscopic expansion.